

PERFORMANCES

Transmission U.V	1 %
Réflexion lumière visible	64 %
Transmission Lumière Visible	10 %
Energie solaire totale rejetée (chaleur)	82 %
Ratio solaire	61 %
Réflexion	31 %
Absorption	8 %
Transmission	8 %
% Réduction Eblouissement	90 %
Valeur "g" (facteur solaire)	0,16
Valeur "u" (EN673W/m ² .°K)	5,10
Emissivité	0,68

U.V Transmission	1 %
Visible light reflection	64 %
Visible Light Transmission	10 %
Total Solar Energy Rejected	82 %
Solar Reflection	61 %
Solar Absorption	31 %
Solar Transmission	8 %
Glare Reduction	90 %
"g" Value (Solar heat gain coef.)	0,16
"u" Value (EN673W/m ² .°K)	5,10
Emissivity	0,68

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3MM

All values as applied to 3MM clear glass



GARANTIE : Voir précisions sur la fiche
"nouvelles garanties pour les films extérieurs"

Contre : Le craquèlement
Le jaunissement
La démétallisation

WARRANTY : See detailed information
"new warranties on external film chart"

Against : Peeling
Cracking
Demetallization

POSE EXTERIEURE
ADHESIF P.S.
TRAITEMENT ANTI-RAYURES "CRISTAL"

EXTERNAL APPLICATION
P.S. ADHESIVE
SCRATCH RESISTANT COATING "CRYSTAL"

CONSEILS D'APPLICATION* (situation verticale)

Simple Vitrage clair	OUI
Simple Vitrage teinté	OUI
Double Vitrage clair	OUI
Double Vitrage teinté	OUI
Double Vitrage Low-E (gaz)	OUI
Simple Vitrage "stapid" clair	OUI
Double Vitrage clair "stapid int."	OUI

FILM TREATMENT RECOMMENDATIONS* (vertical situation)

Clear Single Pane	YES
Tinted Single Pane	YES
Clear Double Pane	YES
Tinted Double Pane	YES
Low-E clear double pane	YES
Clear Laminated single pane	YES
Clear double laminated glass	YES

* Voir précisions sur la fiche de :
"SITUATION D'UTILISATION DES FILMS"

* Use this chart in conjunction with our glass
compatibility guidelines.